



PRIMER 5075

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

2023-12-22

PRODUKTO APRAŠYMAS

Vienkomponentis gruntas sandarikliams Bostik P590, taip pat Bostik P795, Bostik H760, Bostik H750 sandarikliams. Kietėjimas vyksta veikiant atmosferos drėgmei ir užtikrina oro sąlygoms atsparų sukibimą su pagrindu. Gruntas taip pat chemiškai sukimba sandarikliu.

NAUDOJIMO SRITIS

Gruntavimui prieš sandarinimą Bostik P590, taip pat Bostik P795, Bostik H760, Bostik H750 sandarikliais ant porėtų paviršių, tokių kaip betonai, plytos, akmuo ir mediena. Ypač svarbu iš anksto apdoroti riebią medieną, pavyzdžiui, tikmedį. Gruntas taip pat gerai veikia daugelį metalų ir plastikų, tačiau reikėtų atlikti bandymus.

DARBO APRAŠYMAS

Paviršiai turi būti sausi, be dulkių ir nešvarumų. Tepkite teptuku ant šiūlių paviršių, kol pagrindas prisisotins. Labai sugeriantiems ir porėtiems pagrindams gali prireikti 2 sluoksnių. Prieš glaistydami leiskite gruntui išdžiūti (laiko intervalas 23 °C temperatūroje) mažiausiai 30 minučių arba kol paviršius bus visiškai sausas, ir ne ilgiau kaip 4 valandas. PASTABA! Gruntas tamsėja veikiamas šviesos ir gali pakeisti šviesių paviršių spalvą, į ką reikia atsižvelgti tepant. Pakartotinai atidarytos pakuotės stipriai pagels. Tai reiškia, kad grunto negalima naudoti.

APLINKA IR SVEIKATA

Produktas yra degus ir pavojingas. Naudojimui reikalinga veiksminga ventiliacija arba A2 tipo kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

TECHNINIAI DUOMENYS

Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Džiūvimas ir kietėjimas
Tankis	apie 0,9
Kietosios medžiagos kiekis	apie 30%
Tirpiklis	Ksilenas, MEK
Skiediklis	Neskiesti
Degus	Taip
Pliūpsnio temperatūra	+1°C
Galiojimo laikas	9 mėnesiai neatidarytoje Pakuotėje
Spalva	Skaidri, gelsva
Išeiga	Apie 100 metrų siūlės su litru

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. +370 5 52505489
Mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt

