

S755

SILICONE PREMIUM P

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS NEUTRALUS SILIKONINIS HERMETIKAS SANITARINIAMS SUJUNGIMAMS

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Bostik S755 SILICONE PREMIUM P – tai universalus neutralus silikoninis hermetikas, skirtas sanitariniams sujungimams. Hermetiko kietėjimą lemia drėgmė, sukurianti ilgalaikę tamprią guminę izoliaciją.

TAIKYMO SRITIS

Hermetikas **Bostik S755 SILICONE PREMIUM P** yra speciali priemonė, naudojama norint virtuvų, vonios kambarių ir dušų sanitariniuose mazguose sukurti tamprią sandarinimo siūlę. Produktas taip pat tinkamas naudoti įvairioms pramoninėms reikmėms (1).

NAUDOJIMO NURODYMAI

Tinkamų matmenų sujungimas gali sugerti statybinių medžiagų judėjimo metu susidariusią energiją. Sujungimo gylis visada turi atitikti sujungimo plotį. Paprastai sujungimo gylio santykis su sujungimo pločiu, kai sujungimo plotis yra 10 mm, yra 1:1, esant ne mažesniai kaip 5 mm pločiui ir gyliui. Kai sujungimai platesni nei 10 mm, gylis nustatomas padalinus plotį iš 3 ir pridėjus 6 mm.

PRIVALUMAI

- Neutralaus kietėjimo, beveik bekvapis
- Puikiai sukimba su daugeliu įprastų statybinių substratų
- Puikus atsparumas ultravioletiniams spinduliams, vandeniui ir oro sąlygoms
- Didelis atsparumas pelėsiui
- Nesukelia metalų korozijos
- Platus sukibimo spektras
- Įvairių spalvų pasirinkimas

TECHNINIAI DUOMENYS

Visiškai tampus	DIN 53504 S2	0,25 N/mm ²
Naudojimo norma	Esant Ø3 mm / 6,3 bar	140 g/min.
Naudojimo temperatūra		Nuo +5 °C iki +40 °C
Pagrindinė medžiaga		2-pentanono oksimas
Kietėjimo trukmė	Esant +23 °C / 50 % sant. drg.	2 mm / 24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Pailgėjimas lūžimo metu	DIN 53505 / ISO 868	500 %
Tekėjimas	ISO 7390	< 2 mm
Atsparumas šalčiui gabenimo metu		Iki -15 °C
Jungties judėjimas		25 %
Kietumas pagal Šoro A skalę	DIN 53505 / ISO 868	15
Plėvelės susidarymas	DBTM 10.00	8 minutės, esant +23 °C / 50 % sant. drg.
Atsparumas temperatūrai		Nuo -50 °C iki +120 °C
Atsparumas tempimui	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštu plastikui, neoprenu ir bituminiais substratais
- Gali išblukti tamsiose vietose, taip pat išblukimo tikimybė galima esant sąlyčiui su cheminiais produktais

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra – nuo +5 °C iki +40 °C (taikoma aplinkai ir substratams). Visi substratai turi būti kieti, švarūs, neriebaluoti ir nedulkėti. Substratus valykite priemone **Bostik T100 Universal Cleaner**. Hermetikas **Bostik S755 SILICONE PREMIUM P** prie daugumos neporėtų substratų puikiai prilimpa nenaudojant grunto. Porėtus substratus reikia iš anksto apdoroti gruntu **Bostik T300 Universal Primer**. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Sujungimui sulyginėti naudokite priemonę **Bostik T500 Finishing Soap**.

DAŽOMUMAS

Hermetiko **Bostik S755 SILICONE PREMIUM P** dažyti negalima. Rekomenduojame sujungimo kraštus uždengti maskuojamąja juosta, kad silikonu nesuteptumėte norimų dažyti paviršių.

VALYMAS

Pasinaudoję įrankiais, juos nuplaukite vandeniu. Rankas nuvalyti galima servetėlėmis **Bostik T150 Cleaning Wipes** ir (arba) naudojant vandenį ir muilą. Sukietėjusią medžiagą pašalinti galima tik mechaniniu būdu.

SPALVA (-OS)

- Balta
- Kreminė
- Skaidri
- Skaidri pilka
- Sidabro pilka
- Pilka
- Manhatano pilka
- Aliuminio
- Ruda
- Antracito
- Juoda

PAKUOTĖ

- 300 ml kasetės, vienoje dėžėje – 12 vnt.
- 600 ml apvalkalai, vienoje dėžėje – 12 vnt.

Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų puslapyje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5 °C iki +25 °C, saugojimo trukmė – iki 12 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje.

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapą pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Ecodecode EC1 Plus
- A+ Prancūzijos LOJ (VOC) reglamentas

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet koku kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako už žalą (tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Visi produktai pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

Bostik Sealing & Bonding techninių duomenų lapas S755 SILICONE PREMIUM P-072020