

**BOSTIK**

BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID

HIBRIDINIS HORIZONTALUSIS HIDROIZOLIACIJA

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LAPAS UN01.02

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Be tirpiklių
- Be bitumo
- Ilgaamžis
- Užpildo įtrūkimus
- Skirtas vertikaliems ir horizontaliems aviršiams

PRODUKTO APRAŠYMAS

BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID yra hibridinis, vienkomentinis, be tirpiklių, be vandens ir be bitumo sandarinimo mišinys. Išdžiūvęs, jis tampa nepralaidus agresyviems gruntiniams vandenims ir užpildo iki 5 mm pločio įtrūkimus.

PARAIŠKA

BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID rekomenduojamas didesnių horizontalių paviršių sandarinimui.

Jis taip pat tinka kaminų jungčių, stoglangių, plokščių stogų kraštų ir kampų, latakų ir stogo jungčių remontui ir sandarinimui.

Jis taip pat tinka smulkiems remontams, pvz., ant mažų sodo stogų, kur maksimalus įtrūkimų plotis yra 1 mm, ir senų paviršių renovacijai stogo srityje, pvz., senų bituminių dangų, PVC, betono ir medžio.

Taip pat tinka garažų ir automobilių stogų remontui (gali būti naudojamas ant OSB plokščių, tinkavimo ir bituminių plokščių, pabarstytų smėliu arba skalūnų granulių).

Skirta nuolatinei konstrukcijai, kurios liečiasi su žeme, apsaugai, pvz., rūsiams, pamatams, pamatų ir grindų plokštėms bei vamzdžių praėjimams. Taip pat tinka horizontalių paviršių, veikiamiems kritulių (taip pat hidrostatiniam slėgiui pagal DIN 18195), sandarinimui.

PAVIRŠIAUS TIPAI

Mūriniai pagrindai, tokie kaip betonas, akytojo betono blokai, vandeniui atsparus betonas, plytų mūrai. Taip pat iš anksto pagamintiems betono elementams, pagamintiems iš medžiagos, pasižyminčios dideliu atsparumu vandens įsiskverbimui ir agresyviam slėgiui po žeme, rekomenduojama naudoti BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID kaip nuolatinį išorinį sandariklį jungtyse.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas	hibridas
Nuoseklumas	tiršta masė
Spalva	pilka
Tempimo stipris / atsparumas plyšimui	90,7 N
Pailgėjimas plyšimo metu	86 %
Prisijungimas prie mineralinių substratų	≥ 0,5 N/mm ²
Atsparus šarmams	Taip
Šiluminė varža	-40°C iki +80°C
Medžiagos tankis	1,48 g/ cm ³
Klampumas	68 600 mPas
Vandens garų difuzijos koeficientas	μ = 4291, Sd = 11,3m
Įtrūkimų tilteliai	iki 5 mm, vieno sluoksnio storis – 2,5 mm
Atsparumas vandeniui/lietui esant 21 °C temperatūrai	po vos 30 minučių
Džiūvimo laikas tarp pirmojo ir antrojo sluoksnių	maždaug 8 valandos (esant +20 °C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei)
Pilnas kietėjimas	po 24 valandų (esant +20 °C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei)
Produkto temperatūra	+15°C iki +25°C
Pagrindo ir aplinkos temperatūra	+5°C iki +35°C
Sluoksnių skaičius	2; minimalus vieno sluoksnio storis 1 mm

Šiame dokumente, taip pat visose popierinėse ir skaitmeninėse publikacijose pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. „Bostik“ neatsako už klaidas ar netikslumus, atsiradusius dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto įsigijimo dienos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti produkto sudėtį. Prieš naudojimą vartotojas turėtų perskaityti šį dokumentą ir visus susijusius dokumentus. Be to, vartotojas turėtų atlikti bandymą ir įvertinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui. Naudojimo būdas, produkto laikymo ar transportavimo sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl Bostik už tai neatsako. Visi užsakymai vykdomi pagal Bostik galiojančias pardavimo sąlygas. Informacija, pateikta dabartiniame produkto duomenų lape, pateikiama sąžiningai ir nėra išsami.