

BLOCK H777 AQUA BLOCKER

Daugiafunkcinė hidroizoliacinė membrana

HIDROIZOLIACIJOS SPRENDIMAI

- Daugiafunkcinė: stogams, sienoms, virtuvėms, vonios kambariams
- Galima naudoti ant drėgnų pagrindų
- Be tirpiklių ir bitumo
- SMP technologija
- Horizontalūs ir vertikalūs paviršiai
- Naudojimas viduje ir išorėje.



APRAŠYMAS

BLOCK H777 AQUA BLOCKER yra labai elastinga ir pasižymi patikimu plyšių uždengimu bei hidroizoliacine apsauga ir lengvu naudojimu.

TAIKYMO SRITYS

Labai lanksti, MS polimero pagrindu pagaminta statybinė pramoninė sandarinimo priemonė, skirta tepti voleliu, užtikrinanti ilgalaikę apsaugą:

- Požeminės pastatų konstrukcijos
- Rūsiai
- Pastatai be rūsio
- Pamatai, grindų elementai, jungtys, vamzdžių kanalai ir kt.
- Apsauga nuo drėgmės ir hidrostatiniu slėgiu veikiančio gruntinio vandens.

Taip pat galima naudoti apsauginiams, drenažo ir izoliaciniams lakštams tvirtinti.



UNIVERSALI



1,5kg
/m²



GREY

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Pilka
Sudėtis	Labai elastingas MS polimeras
Džiūvimo laikas	1-as sluoksnis: 4 - 5 val. 2-as sluoksnis: 5-6 val.
Darbo temperatūra	Nuo +5°C iki +30°C.
Valymas	Išdžiūvus, likučius nugramdykite mentele ar panašiu įrankiu.
Sąnaudos	1.15 kg / m ² kiekvienam sluoksniui
Galiojimo laikas	24 mėn originalioje pakuotėje

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Mineralinis pagrindas turi būti:

- Tvirtas
- Stabilus
- Lygus
- Be žvyro gabalėlių
- Be ertmių
- Be didelių įtrūkimų
- Be atplaišų.

Dengtini paviršiai turi būti be alyvos, klijinių alyvos, riebalų, dulkių ar kitų skiriamųjų sluoksnių likučių.

Mūro paviršių siūlės turi būti užglaistytos, kraštai ir užlaidos turi būti suapvalintos.

Vidiniai kampai ir briaunos (≥ 4 cm) turi būti suapvalinti.

1. Sienos ir grindų sandūrose suformuokite suapvalintus kampus (coves) ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki hidroizoliacijos darbų pradžios, naudodami polimerais praturtintą kampų ir remontinį skiedinį **BLOCK C583 TERRA LOCK**.
2. Neigiamos drėgmės pusėje grindų plokštės briaunos srityje ir sienose iki maždaug 30 cm aukščio užtepkite 2 sluoksnius hidroizoliacijos, naudodami lankstų sandarinamąjį skiedinį **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX**. **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** gali būti naudojamas ant šiek tiek drėgnų pagrindų be gruntavimo.
3. Reikia vengti stovinčio vandens.
4. Nelygų mūrą su išsikišimais ir įdubimais prieš hidroizoliacijos dengimą būtina išlyginti, naudojant traso cemento ir natūralaus akmens mūro skiedinį. Įdubimus sienose bei sienos ir pado sandūrose reikia užtaisyti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki hidroizoliacijos užtepimo, naudojant polimerais praturtintą skiedinį **BLOCK C583 TERRA LOCK** (remontinį skiedinį įdubimams ir taisymams).

DARBAS

BLOCK H777 AQUA BLOCKER yra paruoštas naudoti ir gali būti naudojamas tiesiai iš pakuotės.

BLOCK H777 AQUA BLOCKER reikia tepti dviem lygiais, ištiniais sluoksniais, naudojant trumpo pluošto veliūrinį volelį. Paprastai kiekvienam sluoksniui reikės 1,15 kg produkto 1 m².

DARBAS (TĘSINYS)

Pirmasis sluoksnis turi būti paliktas pakankamai išdžiūti (apie 4 val. esant +20 °C) prieš dengiant kitą sluoksnį. **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** turi būti dengiamas 2 sluoksniais. Aplinkos temperatūra ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

1. BOSTIK armuojamąjį audinį reikia įklijuoti į pirmąjį sluoksnį tose vietose, kuriose yra didelė įtrūkimų rizika (sienų kampuose, sienų ir grindų jungtyse, vamzdžių kanaluose ir pan.), taip pat zonose, kur reikalingas patikimas sandarumas nuo gruntinio vandens esant hidrostatiniam slėgiui.
2. Įrengiant neigiamą hidroizoliaciją nuo gruntinio vandens, veikiančio hidrostatiniu slėgiu, ant betoninio pado priekinės dalies iki maždaug 30 cm aukščio išorinių sienų zonoje reikia užtepti du ištinis sluoksnius vandeniui nelaidžios, dviejų komponentų pilkos spalvos hidroizoliacinės dangos **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX**. **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** gali būti dengiamas tiesiogiai ant drėgnų pagrindų be gruntavimo.

BLOCK H777 AQUA BLOCKER negali būti naudojamas skiriamųjų siūlių ir deformacinių siūlių sandarinimui. Tokios siūlės turi būti suplanuotos ir įrengtos pagal pateiktas technines instrukcijas.

MAŽŲ PLOTŲ REMONTAS

Mažų plotų remontas apima, pavyzdžiui: mažų stogų (pvz., sodo namelių) hidroizoliaciją, iki 1 mm pločio įtrūkimus, dalinius esamų stogo dangų pažeidimus bei kitas anksčiau minėtas taikymo sritis.

Pagrindas turi būti tvirtas, atsparus apkrovoms ir be atskyrimo sluoksnių.

Po kruopštaus pagrindo išvalymo, stogo srityje dažniausiai esantys paviršiai, tokie kaip seni, tvirtai laikantys smėliu pabarstyti bituminiai lakštai, bituminiai lakštai, padengti skalūno drožlėmis, senstantys PVC lakštai, betonas, mediena, gali būti remontuojami naudojant **BLOCK H777 AQUA BLOCKER**.

Norint patikrinti sukibimą su PIB/EPDM lakštais, rekomenduojama atlikti bandomuosius bandymus. Senus, laisvai gulintus lakštus būtina visiškai pašalinti. Po dviejų dengimų **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm. Drėgni pagrindai (taip pat dėl drėgmės, prasiskverbiančios iš apačios) gali sukelti pūslių susidarymą.

PAVIRŠIAUS RESTAURAVIMAS – BETONINIAI PAGRINDAI:

Rekomenduojama sauso betono poras užpildyti, naudojant **BOSTIK HYTEC P510 RENO RAPID PU** kaip gruntą.

Mineralinis pagrindas turi būti: tvirtas, stabilus ir sausas, be žvyro sancaupų, ertmių, atvirų plyšių ar aštrių briaunų. Paviršiai, kurie bus dengti, turi būti visiškai be alyvos, klijinių tepalo, riebalų, dulkių, sukepusių sluoksnių ar kitų atskyrimo priemonių.

Gruntas turi būti visiškai išdžiūvęs (apie 4–6 val. esant +20 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei) prieš dengiant **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** / **BLOCK H777 AQUA BLOCKER LIQUID**.

Po gruntavimo, pirmasis **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** sluoksnis turi būti užteptas per 24 valandas. Kai pirmasis sluoksnis tampa tinkamas vaikščioti, galima dengti antrąjį sluoksnį.

Minimalus sluoksnio storis: 2 mm. Jei paviršiai didesni nei 25 m², į pirmąjį sluoksnį reikia pilnai įklijuoti armuojamąjį audinį, įskaitant užlenktas briaunas bei jungtis. Tokiu atveju minimalus sluoksnio storis turi būti 2,5 mm (įskaitant audinį).

SENŲ PAGRINDŲ PAVIRŠIAUS RESTAURAVIMAS:

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, sausas ir be atskyrimo sluoksnių.

Po valymo šiuos stogo plote dažniausiai esančius pagrindus, pvz., senus, standžiai klojamus, šlifuosius arba su skalūno drožlėmis bituminius lakštus ir pasenusius PVC lakštus, galima remontuoti naudojant **BLOCK H777 AQUA BLOCKER**.

Rekomenduojame naudoti **BOSTIK HYTEC P510 RENO RAPID PU** gruntą ant sausų porėtų paviršių. Gruntas turi būti išdžiūvęs (apie 4–6 val. esant +20 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei) prieš dengiant **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** / **LIQUID**.

Po gruntavimo pirmąjį **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** sluoksnį būtina užtepti per 24 valandas.

Į pirmąjį sluoksnį pilnai įklijuoti armuojamąjį audinį, įskaitant užlenktas briaunas bei jungtis.

Kai pirmasis sluoksnis tampa tinkamas vaikščioti, galima dengti antrąjį sluoksnį. Reikia išlaikyti minimalų 2.5 mm sluoksnio storį (įskaitant audinį). Įtrūkimai iki 4 mm pločio gali būti padengti šiuo metodu.

Renovuojant senus bituminius lakštus dengtus paviršius, papildomai reikia užtepti ploną sluoksnį **BLOCK H777 AQUA BLOCKER**, kurį būtina pabarstyti skalūno drožlėmis.

GARAŽŲ / STOGINIŲ ATKŪRIMAS:

Tinkami pagrindai: OSB plokštės, lentos, seni, tvirtai laikantys smėliu pabarstyti bituminiai lakštai, bituminiai lakštai, padengti skalūno drožlėmis.

Paviršius turi būti tvirtas, stabilus, sausas ir be atskyrimo sluoksnių. Rekomenduojame užtepti **BOSTIK HYTEC P510 RENO RAPID PU** gruntą ant sauso porėto paviršiaus.

Gruntas turi būti išdžiūvęs (apie 4–6 val. esant +20 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei) prieš dengiant **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** / **LIQUID**. Po gruntavimo pirmąjį **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** / **LIQUID** sluoksnį būtina užtepti per 24 valandas. Kai pirmasis sluoksnis tampa tinkamas vaikščioti, užtepti antrąjį sluoksnį.

Šlifuosius bituminių lakštų / bituminių lakštų, padengtų skalūno skalda, persidengimo vietas reikia gruntuoti, kad sluoksnio storis būtų ne mažesnis kaip 2 mm. OSB plokščių ir griovelių bei įlaidų atveju armatūros audinys įterpiamas į pirmąjį sluoksnį per visą paviršių, įskaitant atlenkimo kraštus ir jungtis..

Minimalus sluoksnio storis turi būti 2,5 mm (įskaitant audinį). Remontuojant nušlifuosius bitumuosius plokštes, reikės užtepti dar vieną ploną sluoksnį **BLOCK H777 AQUA BLOCKER**. Šis sluoksnis turi būti visiškai padengtas skalūno drožlėmis.

VĖLESNIS DARBAS

Prieš pradėdant bet kokius tolesnius darbus, **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** turi būti visiškai išdžiūvęs (apie 24 valandas esant +20 °C temperatūrai). Kai **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** pasiekia visą savo laikomąją galią, jį reikia apsaugoti pagal DIN 18 195 standartą, naudojant tinkamas apsaugines, drenažo arba izoliacines plėveles. Tai darant reikėtų vengti taškinių ir linijinių apkrovų koncentracijų. Plokštes galima pritvirtinti naudojant **BLOCK H777 AQUA BLOCKER**.

PASTABOS (BITUMININIAI PAGRINDAI)

Bituminiai pagrindai gali pakeisti **BLOCK H777 AQUA BLOCKER®** spalvą.

Šis spalvos pakitimas nėra techninis defektas. Drėgnas pagrindas gali sukelti burbuliukų atsiradimą stogo srityje. Jei nesilaikoma minimalaus sluoksnio storio, gali atsirasti įtrūkimų ir konstrukcinių gedimų.

Atkreipkite dėmesį į migraciją, plastifikatorius, neigiamą sąveiką, išankstinę migraciją tarp užsandarintų paviršių ir **BLOCK H777 AQUA BLOCKER®**. Vaikščiokite tik ant stogo paviršių, restauruotų su **H777 AQUA BLOCKER®** tik priežiūros tikslais.

Pagal DIN 18195 standartą, naudojant maždaug 2,3 kg/m² svorio **BLOCK H777 AQUA BLOCKER®** dangą, ji pasiekia > 5 mm įtrūkimų uždengimo savybes, kai suketėjusios dangos storis yra 1,5 mm.

BLOCK H777 AQUA BLOCKER nereikalauja grunto sluoksnio ir puikiai sukimba net su drėgnais paviršiais. Tepkite du sluoksnius trumpo pluošto veliūriniu voleliu.

PAKUOTĖ

KODAS	EAN KODAS	PAKUOTĖ	KIEKIS PAL.
30621372	4008373136674	290ml	1152 PC
30621587	4008373135462	1kg	300 PC
30621532	4008373135448	6kg	64 PC
30621589	4008373135509	14kg	30 PC

LAIKYMAS

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio. Laikymo laikas originalioje pakuotėje – apie 24 mėnesius.

UNIVERSALI



SAUGA

Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape:

<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

Pateikta informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos tik „Bostik“ tyrimais ir negarantuojama jų tikslumas. Produktų eksploatacinės savybės, jų galiojimo laikas ir naudojimo charakteristikos priklausys nuo daugelio kintamųjų, įskaitant medžiagų, kurioms produktas bus naudojamas, rūšį, aplinką, kurioje produktas laikomas arba naudojamas, ir įrangą, naudojamą naudojimui. Bet koks bet kurio iš šių kintamųjų pasikeitimas gali turėti įtakos produkto eksploatacinėms savybėms. Prieš naudodamas produktą, pirkėjas privalo patikrinti, ar produktas tinka numatytam naudojimui. „Bostik“ negarantuoja produkto tinkamumo jokiame naudojimui. Produktas parduodamas pagal „Bostik“ pardavimo sąlygas, kurios pridedamos prie produkto pardavimo metu.

Niekas šiame dokumente negali būti aiškinama kaip reiškianti, kad nėra jokių atitinkamų patentų, arba kaip leidimas, raginimas ar rekomendacija praktikuoti bet kokią išradimą, saugomą bet kokio patento, be ankstesnio savininko leidimo..

Šis duomenų lapas pakeičia visus ankstesnius leidimus
Išleista: 2023.02

Bostik GmbH

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489
Mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt