



BOSTIK

WOOD H110 ECO PARQUET

HIBRIDINIAI KLIJAI MEDINĖMS GRINDIMS

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Tinka iki 110 mm pločio ir 15 mm storio medžio masyvo lentoms klijuoti
- Parketlentėms, visiems formatams
- Greitas sukibimas
- Tinka grindiniam šildymui.



PRITAIKYMAS

APRAŠYMAS

WOOD H110 ECO PARQUET yra hibridiniai klijai, skirti visų tipų parketlentėms ir masyvo medinių grindų klojimui. Tinka masyvo lentoms iki 110 mm pločio.

PATVIRTINTOS DANGOS

- Visų formatų parketlentės,
- Mozaikinis parketas,
- Mediena „ant briaunos“,
- Skersai pjauto medžio grindys,
- Masyvo parketas iki 110 mm pločio.

TINKAMI PAGRINDAI

- Lygus betoninis paviršius.
- Cemento pagrindo išlyginamieji mišiniai.
- Anhidrito išlyginamieji mišiniai.
- Senos, tinkamai išlygintos keraminės plytelės.
- Senos parketo grindys ant sijų.
- Medžio drožlių plokštės arba fanera, OSB3.
- Tinka grindiniam šildymui (daugiau informacijos teiraukitės pas vietinį techninį ar pardavimų atstovą).

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Spalva	Kreminė smėlio
Tankis	≈ 1,60 ±0,1
Naudojimo temperatūra	Nuo +10°C iki +30°C
Sąnaudos	800-1200 g/m²
Atviras laikas**	Apie 40 min
Fiksacijos laikas**	Apie 2 valandas
Galima vaikščioti**	Pėsčiųjų eismas: 24 val. Didelis eismas: 48 val.
Džiūvimo laikas**	Nuo 24 iki 48 val.
Šlifavimas ir lakavimas **	Po maždaug 48 val.
Laikymas / Galiojimo laikas*	18 mėnesių

*nuo pagaminimo datos originalioje, neatidarytoje pakuotėje, vėsioje, sausoje aplinkoje, esant nuo +5°C iki +25°C temperatūrai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šalčio, drėgmės, kondensato ir rasos.

**šis laikas nustatytas esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinė oro drėgmei ant normaliai sugeriančių paviršių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Įsitinkinkite, kad pagrindas atitinka statybos standartus. Pagrindai turi būti švarūs, tvirti, sausi (<75 % santykinis oro drėgnumas) ir be sukibimą galinčių paveikti teršalų, pvz., dulkių, riebalų, dažų, tinko, poliolių, vandenyje minkštėjančių klijų ir kt.

Įsitinkinkite, kad mediena yra aklimatizuota pagal gamintojo instrukcijas aplinkoje, kurioje ji bus klojama. Visada palikite išsiplėtimo tarpą aplink bet kokius perimetrus ar kolonas, kad priklijuota mediena galėtų natūraliai judėti. Klijus laikykite kambario temperatūroje.

Jei pagrindas nėra pakankamai lygus arba jam reikalingas aukščio padidėjimas, kad būtų galima klijuoti konkrečią grindų dangą, rekomenduojama naudoti tinkamą „Bostik“ išlyginamojo mišinio ir grunto sistemą. Dėl konkrečių produktų ir pagrindo kreipkitės į techninę pagalbą.

Prieš tepdami bet kokius klijus, įsitinkinkite, kad pagrindas yra sausas ir be dulkių.

Grindinio šildymo sistemos:

Grindų šildymo sistemas reikia išjungti 48 valandas prieš įrengimą. Po įrengimo palaukite 7 dienas, prieš palaipsniui didindami grindų šildymo galią.

TAIKYMAS

Klijus ant paviršiaus tinkama mentele tepkite vieną kartą, maždaug 1000–1200 g/m² kiekiu, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir klijuojamo parketo tipo.

Dantytą mentelę	Sąnaudos g/m ²	Parketo tipas
B5	800 - 900	Mozaikinis parketas, Kamštinės/guminės medžiagos paklotas
B11	900 -1000	Gamyklinė parketlentė, iki 110mm pločio / 15mm storio.
B12	1000 - 1200	Visų formatų gamyklinė parketlentė. Medžio masyvas iki 110 mm pločio / 15 mm storio

Klokite medines lentas ant klijų, kol jie dar švieži. Užtepkite tik tiek, kiek galite pakloti per 40 minučių.

Tvirtai paspauskite, kad klijai gerai sukibtų su lentų blogąja puse, daugiau nei 80 %. Deformuotas grindų lentas reikia papildomai prispausti, kol klijai visiškai sukietės.

Tvirtai prispauskite parketą, kad jis visiškai pasidengtų klijais, ir užlenkite briaunas, kad grindys tinkamai sukibtų. Atkreipkite dėmesį į detales:

- Išlaikykite tarpus tarp parketo ir sienų, kolonų ir t.t. perimetre (mažiausiai 8 mm).

- Tarpų skaičiavimo taisyklė yra 0,15% kiekvieno didžiausio matmens, kurį dengia parketas.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Suklijuotos medienos grindimis galima vaikščioti po 24 valandų. Prieš šlifuojant ir lakuojant, leiskite klijams džiuoti bent 48 valandas.

VALYMAS

Įrankius ir įrangą valykite valymo servetėlėmis arba valymo spiritu iškart po naudojimo.

Sukietėjusius klijus galima pašalinti tik mechaniškai.

Kodas	Svoris kibire	Kibirų paletėje	BAR kodas
30626113	21 kg	24	3549212492755

SAUGA

Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape, esančiame <https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>

Pateikta informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos tik „Bostik“ tyrimais ir negarantuojamas jų tikslumas. Produkto veikimas, jo galiojimo laikas ir naudojimo charakteristikos priklausys nuo daugelio kintamųjų, įskaitant medžiagų, kurioms produktas bus naudojamas, rūšį, aplinką, kurioje produktas laikomas arba naudojamas, ir naudojamą įrangą. Bet koks bet kurio iš šių kintamųjų pasikeitimas gali turėti įtakos produkto veikimui. Prieš naudodamas produktą, pirkėjas privalo patikrinti produkto tinkamumą numatytiems naudojimui sąlygomis, kurios egzistuos numatyto naudojimo metu. „Bostik“ negarantuoja produkto tinkamumo jokiam konkrečiam naudojimui. Produktas parduodamas pagal „Bostik“ pardavimo sąlygas, kurios pridedamos prie produkto pardavimo metu. Niekas čia negali būti aiškinama, kad nėra jokių atitinkamų patentų, arba kaip leidimas, raginimas ar rekomendacija praktikuoti bet kokią išradimą, saugomą bet kokio patento, be patento savininko leidimo.

ATSTOVAS LIETUVOJE UAB „BONDERUS“

Tel. +37052505489, mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt

