

STIX A500 COMBI

SIENŲ IR GRINDŲ KLIJAI, TURINTYS PLATŲ TAIKymo SPEKTRĄ

PRIVALUMAI/SAVYBĖS

- ✓ Ekologiškas pasirinkimas, M1 ir EC1+
- ✓ Lengvai tepamas klijų teptuku arba voleliu
- ✓ Geros montavimo savybės, gerai pjaustomas ir ilgai išlieka atviras
- ✓ Platus naudojimo spektras, sienų ir grindų klijai



TAIKYMO SRITIS

PRODUKTAS

STIX A500 COMBI yra vandens pagrindo grindų ir sienų klijai, turintys platų pritaikymo spektrą, tinkami daugumai įprastinių grindų dangų medžiagų. Labai geros drėgmės ir lipumo savybės, taip pat stiprus tvirtinimas ir greitas lipumo stiprėjimas. Ekologiški, mažos emisijos vertės. Atitinka EC1 Plus ir M1 reikalavimus.

NAUDOJIMAS

Grindų ir sienų medžiagų klijavimui sausose ir drėgnose patalpose. Tinka komerciniams pastatams ir privačioms namams. Dėl gerų naudojimo savybių produktas tinka ir didelių paviršių projektams. Tinka grindų šildymui ir atitinka riedančio kėdės bandymą.

Rekomenduojamos medžiagos:

- ✓ Tekstilės plokštės
- ✓ Minkštos vinilo kilimėlės (su pagrindu arba be jo)
- ✓ Poliolefino kilimėliai su gruntuotu pagrindu
- ✓ Guma (iki 3,5 mm)
- ✓ Linoleumas su plastiko pagrindu
- ✓ Tekstiliniai kilimėliai su plastiko pagrindu
- ✓ Sienų ir drėgnų patalpų kilimėliai su PVC sluoksniu, storesniu nei 0,6 mm

PRODUKTAS

PREKĖS NR.	PAKETO DYDIS:	TŪRIS	EAN
30619630	10 l	12,7 kg	7311020081034

PRODUKTAS

Spalva	Balta
Tankis	1,27 kg/litras
Rišiklis	Akriolato tipo polimero dispersija
Kietėjimo laikas*	Šlapias klijavimas: apytikriai 0–30 min. Klijavimas: 30–60 min.
Atviras laikas*	PVC: 60 min. Guma: 30 min.
Galima vaikščioti	12 val
Kietėjimo laikas	24–48 val
Klijų sunaudojimas	Apie 4 m ² /l
Darbo sąlygos	Temperatūra ne mažesnė kaip +15 °C. Geriausius rezultatus pasiekiami esant maždaug 20 °C temperatūrai ir maždaug 60 % santykinio drėgnumo
Laikymo stabilumas	12 mėnesių +10 iki +20 °C temperatūroje. Neatsparus šalčiui

* Šios vertės matuojamos esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei drėgmei ant įprasto sugeriančio pagrindo. Priklausomai nuo pagrindo, temperatūros ir pagrindo, šios vertės gali skirtis nuo nurodytų.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pirmiausia laikykites kilimėlio gamintojo pateiktų instrukcijų. Toliau pateikta informacija yra tik papildoma tikrajam klijavimo procesui. Paviršius turi būti švarus, lygus, tvirtas ir be dulkių, nešvarumų, klijų ir senų dažų likučių. Lyginimui rekomenduojame naudoti tam tikslui tinkamą „Bostik“ grindų lyginimo mišinį. Klijuojant ant betono pagrindo, drėgmės kiekis neturi viršyti AMA-Hus nurodytą maksimalių verčių. Klijų, dangos ir pagrindo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +15 °C. Santykinis pagrindo drėgnumas (RH) neturi viršyti 85 % betono atveju ir 8–12 % medžio drožlių plokščių atveju. Nesugeriančiam pagrindui, pvz., aukštos kokybės betonui, rekomenduojame užtepti ne mažiau kaip 10 mm storio Bostik grindų išlyginimo mišinio sluoksnį.

TAIKYMO BŪDAS KLĖJIMAS

ANT GRINDŲ:

Klijavimas drėgnuju būdu: klijavimas ant sugeriančių paviršių, betono, išlyginimo mišinio ir medžio drožlių plokščių. 1. Gerai išmaišykite klijus. 2. Klijus ant grindų paskirstykite dantytu mentele. Klijų sluoksnio storis turėtų būti 2–3 mm. 3. Kilimą padėkite tiesiai ant drėgnų klijų, o jei norite stipresnio suklijavimo, kietėjimo laiką galima pratęsti iki maždaug 20–30 minučių. 4. Kilimą atsargiai įtrinkite į klijus ir išspauskite oro burbuliukus. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, naudokite kilimų volelį. 5. Patikrinkite, ar klijai gerai prilipo prie kilimo.

Savaržų klijavimas: klijavimas ant nesugeriančių pagrindų su tankiais dangalais. Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, rekomenduojame užpilti grindis 2–3 mm išlyginamuoju mišiniu. Leiskite išlyginamajam mišiniui visiškai išdžiūti. Tada klijavimą galima atlikti pagal rekomendacijas, skirtas sugeriantiems pagrindams. 1. Kruopščiai išmaišykite klijus.

2. Klijus užtepkite ant pagrindo naudodami dantytą mentelę (jei danga yra labai tanki). Laukiama trukmė – apie 30–60 minučių. 4. Alternatyva: kilimą padėkite ant drėgno klijaus, tada pakelkite ir vėdinkite 20–30 minučių. 5. PASTABA! Klijuojant klijais, svarbu labai atsargiai patrinti dangą, kad būtų pasiektas geriausias sukibimas. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, naudokite kiliminės dangos volelį. 6. Patikrinkite, ar drėgmės kiekis tarp klijų ir kiliminės dangos yra tinkamas.

KLIAVIMAS ANT SIENOS:

PASTABA! Sienų kilimėliai visada turi būti klijuojami drėgnuju būdu. Įsitikinkite, kad siena yra švari, tvirta, be dulkių ir sugerianti. 1. Gerai išmaišykite klijus. 2. Klijus tolygiai užtepkite ant sienos perloniniu voleliu. Nedažykite didesnio ploto, nei galima įdiegti per 30 minučių, priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo, temperatūros ir drėgmės. 3. Įdiekite kilimėlį ant drėgnų klijų sugeriančiame pagrinde. Labai sugeriančiam pagrindui užtepkite 1:4 praskiestą klijų sluoksnį. 4. Klijuokite kilimėlį horizontaliu arba vertikalium būdu pagal kilimėlio gamintojo instrukcijas. 5. Labai atsargiai patrinkite kilimėlį, kad pašalintumėte visą orą.

SAŪNAUDOS

3–6 m²/l, priklausomai nuo pagrindo ir naudojimo būdo;

ATGAL	KLIJŲ SKLEPIKLIS	KLIJŲ SUNAUDOJIMAS
Lygus užpakalinis paviršius – nesugeriantys paviršiai	Klijų lazdelė Nr. A4	Klijų lazdelė Nr. A4
Lygus pagrindas – sugeriantis paviršius	Klijų lazdelė Nr. A2	Apie 4–5 m ² /l
Mažiau lygus pagrindas	Klijų lazdelė Nr. B1	Apie 4–4,5 m ² /l

LAIKYMAS

12 mėnesių sausoje, vėsioje vietoje, neatidarytoje pakuotėje, laikant +10–+20 °C temperatūroje. Laikyti nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

VALYMAS

Nuvalykite vandeniu, kol klijai dar neišdžiūvo. Išdžiūvusius klijus galima pašalinti mechaniniu būdu arba mineraline terpentine.

SAUGA

Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal užklausą. Jei reikia medicininės pagalbos, turėkite paruoštą pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, nedelsiant praplaukite vandeniu. Jei klijai pateko ant odos, nuplaukite muilu ir vandeniu. www.bostik.dk

ATSAKOMYBĖ

Atsakomybės apribojimas: Mūsų pateikiami techniniai duomenys, instrukcijos ir rekomendacijos yra pagrįsti daugybe bandymų ir mūsų patirtimi. Jų tikslas – padėti vartotojams pasiekti geriausius įmanomus rezultatus. Kadangi vartotojo aplinkybės yra nepriklausomos nuo mūsų, mes neatsakome už rezultatus, kuriuos vartotojas pasiekia naudodamas produktą.

BOSTIK PASLAUGOS

info.dk@bostik.com www.bostik.dk

