



BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

Tvirtus ir patvarus aukštos kokybės elastingas sandariklis

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Paskutinis pakeitimas 25/04/2025

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Aukšto lygio sertifikatas
- Ilgalaikis
- Atsparus užšalimui ir atšilimui
- Dažomas
- Atsparus smūgiams ir nusidėvėjimui

APRAŠYMAS

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL yra labai elastingas profesionalios kokybės sandariklis, skirtas statybos ir dilatacijos jungtims. Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL atitinka BREEAM specifikacijas, nurodytas skyriuje „Sveikata ir gerovė“, Hea 02 Vidaus oro kokybė, susijusias su lakiųjų organinių junginių (VOC) išsiskyrimo lygiu (produktai).

TAIKYMO SRITYS

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL buvo sukurtas kaip universalus sandariklis įvairioms reikmėms. Jis veiksmingai sandarina statybines ir dilatacijos jungtis, taip pat jungtis pėsčiųjų takuose, ant įvairių populiarių statybinių medžiagų, įskaitant betoną, plytų mūrą, dažytą medį, emalį, aliuminį, nerūdijantį plieną ir įvairius plastikus. Be to, jis tinka sandarinti jungtis mediniuose arba medžio apdailos namuose, modulinėse konstrukcijose, konteineriuose, taip pat latakuose, atsparumas atmosferos poveikiui.

NAUDOJIMO KRYPTIS

Tinkamų matmenų jungtis gali sugerti statybinių medžiagų judesius. Jungties gylis visada turi būti proporcingas jungties pločio matmeniui. Bendroji taisyklė yra tokia: jungties gylio ir pločio santykis, kai jungties plotis yra iki 10 mm, yra 1:1, o minimalus plotis ir gylis yra 5 mm. Jungčių, kurių plotis didesnis nei 10 mm, gylis yra lygus pločio daliai iš 3 plus 6 mm.



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

100 % modulis	ISO 37 2 TIPAS	> 0,4 N/mm ²
Naudojimo norma	Ø2,5 mm/6,3 bar	100–150 g/min.
Naudojimas temperatūra		nuo +5 °C iki +40 °C
Pagrindas		Hibridinė
Kietėjimo laikas	@ +23 °C/50 % santykinis drėgnumas	2–3 mm/24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,40–1,50 g/ml
Pailgėjimas plyšimo metu	ISO 37 2 TIPAS	700 – 950
Tecėjimas	ISO 7390	<2 mm
Atsparumas šalčiui pervežimo metu		iki -15 °C
Sąnario judesys		25
Shore A kietumas	ISO 868	30
Odos susidarymas	DBTM 16	30–40 min. @ +23 °C/50 % santykinis drėgnumas
Temperatūra atsparumas		-40°C iki +100°C.
Tempimo stipris	ISO 37 2 TIPAS	1,35–1,65 N/mm ²

APRIBOJIMAI

- Netinka PE, PP, PTFE, minkštiems plastikams, neoprenui ir bituminiams pagrindams.
- Netinka nuolatiniam vandens apkrovimui.
- Netinka naudoti kartu su chloridais (baseinai).
- Netinka struktūriniam sandarinimui, stiklo jungtims, natūralaus akmens ir veidrodžių sandarinimui.

Paviršiaus paruošimas ir apdaila

Naudojimo temperatūra nuo + 5 °C iki + 40 °C (taikoma aplinkai ir paviršiams). Visi paviršiai turi būti tvirti, švarūs, sausi, be riebalų ir dulkių. Paviršius nuvalykite Bostik Cleaner valikliu. Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL puikiai prilimpa prie daugumos neporėtų paviršių be grunto. Porėti paviršiai turi būti iš anksto apdoroti Bostik MSP gruntu. Prieš naudojimą visada išbandykite sukibimą. Jungtį išlyginkite Bostik Finisher.

DAŽOMUMAS

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL galima dažyti vandens pagrindu pagamintais ir dauguma dviejų komponentų dažais. Sintetiniai dažai gali džiūti lėčiau. Prieš naudojimą rekomenduojame išbandyti suderinamumą su dažais. Jei Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL bus dažomas (nebūtina), rekomenduojame prieš naudojimą šiek tiek nušlifuoti sandariklį ir jungčių paviršius su Scotch-Brite. Norint pasiekti geriausius rezultatus, rekomenduojame dažyti per kelias dienas po naudojimo.

VALYMAS

Nesukietėjusi medžiaga ir įrankiai gali būti valomi naudojant Bostik Cleaner. Sukietėjusi medžiaga gali būti pašalinta tik mechaniniu būdu. Rankas galima valyti Bostik Cleaning Wipes servetėlėmis.

LAIKYMAS

Laikyti +5 °C iki +25 °C temperatūroje ir pavėsyje. Laikymo trukmė – 24 mėnesiai, jei laikoma rekomenduojamomis sąlygomis, originalioje neatidarytoje pakuotėje.

BREEAM yra pasaulyje pirmaujantis tvarumo vertinimo metodas, skirtas bendriems planavimo projektams, infrastruktūrai ir pastatams. Jis pripažįsta ir atspindi aukštesnės kokybės turto vertę visą statybos aplinkos gyvavimo ciklą, nuo naujos statybos iki naudojimo ir renovacijos. „Bostik“ gali remti tarptautinę BREEAM schemą, teikdama nepriklausomų trečiųjų šalių sertifikatus, kaip mes galime padaryti šiam produktui „Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL“. Dėl EC1 Plus „Bostik“ gali pateikti reikiamą „įrodymą“ pagal Hea 02 Vidaus oro kokybę, susijusį su lakiųjų organinių junginių (VOC) išmetimo lygiu.

SERTIFIKATAI

	EMICODE EC1 PLUS
	M1 Emisijos klasifikacija
	ISEGA
	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
	A+ Prancūzijos VOC reglamentas

SVEIKATA IR SAUGA

Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lapę:

<https://bostiksdsthevercs.com/>

Naudojimo rekomendacijos yra apibrėžtos naudojimo standartuose. Būtina jų laikytis, tačiau jų nereikia iš anksto išbandyti, ypač jei naudojate produktą pirmą kartą arba susiduriate su tam tikrais nepatogumais, susijusiais su palaikymu, vieta ar aplinka.

Apsaugos priemonės naudojimui pateiktos mūsų saugos duomenų lapuose.

ATSAKYMO

„Bostik“ pateikia šį techninių duomenų lapą („TDS“) tik aprašomaisiais ir informaciniais tikslais. Tai nėra garantija, sutartis ar ekspertų ar profesionalų patarimų pakaitalas. Dėl sveikatos ir saugos reikalavimų taip pat žr. vietinį produkto saugos duomenų lapą.

Šiame TDS pateikti teiginiai, techninė informacija, duomenys ir rekomendacijos pateikiami „kaip yra“ ir nėra jokių būdu garantuojami. Jie atspindi tipinius produktų rezultatus ir yra pagrįsti tik „Bostik“ tyrimais. Kadangi produktų naudojimo sąlygos ir metodai yra nepriklausomi nuo mūsų, „Bostik“ aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės ir žalos, kokios bebūtų, kuri gali atsirasti dėl bet kokių produktų naudojimo, jų rezultatų ar pasitikėjimo čia pateikta informacija.

BREEAM

Bostik Benelux
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout, Nyderlandai
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Išmanioji pagalba +31 162 491 000



Visi pateikti patarimai, rekomendacijos, skaičiai ir saugos taisyklės yra pagrįsti kruopščiais tyrimais, taip pat mūsų dabartine patirtimi ir nėra privalomi. Nors dokumentacija buvo sudaryta labai kruopščiai, mes neprisiame jokios atsakomybės už netikslumus, klaidas, spausdinimo ar tipografines klaidas. Mes pasiliekaime teisę keisti atitinkamą produktą, jei manome, kad tai būtina. Kadangi dizainas, pagrindo kokybė ir apdorojimo sąlygos yra už mūsų vertinimo ribų, mes neprisiame jokios atsakomybės už darbus, atliktus remiantis šia dokumentacija. Todėl rekomenduojame jums patiems atlikti praktinius bandymus vietoje. Visiems mūsų pardavimams ir pristatymams taikomos mūsų bendrosios pardavimo ir pristatymo sąlygos.