



BOSTIK

HIGH TACK H785

Hibridinis itin stiprus lankstus klijai

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS SB PROF H785

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Ideali kljai sunkiems arba kritiniams darbams statybose ir pramonėje
- Užtikrina greitą sukibimą
- Nereikia atramos
- Trumpas džiūvimo laikas
- Ilgalaikis lankstumas plačiame temperatūrų diapazone ir kintančiomis oro sąlygomis
- Skirtas naudoti viduje ir lauke
- Atsparus temperatūrai po kietėjimo nuo -40 °C iki +90 °C
- Mažai kvapnus
- Neagresyvus ir chemiškai neutralus (gali būti naudojamas veidrodžiams tvirtinti)
- Sudėtyje nėra izocianatų, silikono, vandens, tirpiklių ar ftalatų
- Didelis mechaninis atsparumas
- Nesuteka
- Nežymus susitraukimas (nesukelia žalingų įtempių)
- Labai gerai prilimpa prie daugumos statybinių medžiagų be gruntavimo, įskaitant sausus ir drėgnas, lygus ir porėtas, sugeriančias ir nesugeriančias paviršius, vertikaliems ir horizontaliems
- Nėra korozinis sąlytyje su metalais
- Mažas teršalų kiekis (EMICODE klasė EC1 Plus)
- Atitinka BREEM specifikacijas dėl patalpų oro kokybės, susijusias su leidžiamais lakiųjų organinių junginių emisijos lygius

PRODUKTO APRAŠYMAS

HIGH TACK H785 yra nuolat elastingas, vienkomentinis hibridinis kljai, pasižymintis dideliu tankiu ir klampumu, skirti bendriems statybos ir pramonės darbams. Rekomenduojami ypač sudėtingiems darbams (sunkių komponentų kljaviui ar didelėms apkrovoms). Užtikrina greitą pradinį sukibimą be atramos. e, skirtas naudoti viduje ir lauke.



NAUDOJIMO

- Sunkių arba didelės apkrovos statybinių medžiagų ir įvairių apdailos elementų kljavimas, įskaitant: apdailos juostas, rėmus, slenksčius, grindjuostas, baldų stalių gaminius (darbo stalviršius, lentynas, fasadus, nišas), palangės, karnizai, apdailos plokštės, izoliacinės medžiagos, veidrodžiai, dangčiai, apdailos plokštės, lentos, ekranai, plokštės, dailylentės ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas	hibridinė
Kietėjimo sistema	reakcija su vandens garais
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +40 °C
Savitasis sunkis	≈ 1,57 g/ml pagal ISO 1183-1
Ekstruzijos greitis	20 g/min esant Ø 2,5 mm ir 6,3 bar
Lašėjimas	< 2 mm pagal ISO 7390
Odos susidarymas	≈ 10–15 minučių esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei
Kietėjimo laikas	≈ 2–3 mm/24 val. esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei
Maksimalus tempimo stipris Tempimo stipris	2,2 N/mm ² pagal DIN 54504 S2
Modulis 100	1,39 N/mm ² pagal DIN 54504 S2

Shore A kietumas	≈ 55 pagal DIN 53505 (3 s)
Maksimalus pailgėjimas trūkimo metu	335 pagal DIN 54504 S2
Atsparumas karščiui po kietėjimo	nuo -40 °C iki +90 °C

Paviršiaus tipai

Labai gerai prilimpa prie daugumos statybinių medžiagų be gruntavimo, pvz., betono, akmens, gipso kartono, tinkas, lygintuvai, statybinė keramika, klinkeriai, lakuota arba impregnuota mediena, MDF, HDF, kamštiena, fanera, medžio drožlių plokštės, emaliuotas plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis, cinkas, varis, švinas, glazūruotos plytelės, terakota, akmens masė, stiklas, stiklo blokai, veidrodžiai, sanitarinė keramika, porcelianas, PVC, PU, HPL ir panašūs plastikai.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti švarus ir nuriebalintas. Prieš naudojant ant plastikinių pagrindų arba dažytų paviršių, rekomenduojama atlikti sukibimo bandymą. Norint klijuoti ant labai porėtų arba sugeriančių paviršių, naudokite „Bostik Universal Primer T300“ gruntą. Po gruntavimo palaukite mažiausiai 15 minučių (maks. 4 valandas), prieš tepdami kljus.

NAUDOJIMO BŪDAS

Tepti vienoje pusėje lygiagrečiomis vertikaliomis juostelėmis mažais intervalais (10–30 cm, priklausomai nuo klijuojamų elementų dydžio ir svorio). Netepti taškeliais. Naudokite gamintojo pateiktą aplikatorių su V formos įpjova. Klijų sluoksnio storis po medžiagų klijavimo yra 2–3 mm. Šis atstumas užtikrins optimalias klijavimo sąlygas, veiksmingą ventilaciją ir nuolatinį deformacijos perdavimą. Be ventilacijos kljai gali sukietėti tik kraštuose, o vidinė dalis ilgą laiką liks nesukietėjusi, dėl to klijų jungtis nepasieks deklaruoto mechaninio stiprumo. Produkto kietėjimo greitis priklauso nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės. Didėjant temperatūrai ir drėgmei, polimerizacijos procesas vyksta greičiau.

ĮRANKIŲ

Rankinis arba pneumatinis pistoletas. Dėl didelio klampumo rekomenduojama naudoti ekstruderius, skirtus tirštiems mišiniams (su trumpu stūmoklio eiga).

SAŃAUDOS

Klijai tiekiami su specialiu „V“ tipo aplikatoriumi. Naudojant pagal rekomendacijas, klijų juosta yra trikampio formos, jos pagrindas yra apie 9 mm, o aukštis – 9 mm. Tokiu būdu iš vienos 290 ml pakuotės galima gauti apie 4,2 metro klijų juostos. Klijuojant plokščias medžiagas (pvz., apdailos plokštės, skydus ir pan.) su maždaug 20–25 cm tarpu tarp juostelių, vieno 290 ml kartridžo pakanka maždaug 1 m² medžiagos.

VALYMAS

Šviežias dėmes galima pašalinti Bostik Universal Cleaner T100 valikliu. Sukietėjusi medžiaga gali būti pašalinta tik mechaniniu būdu. Rankas valykite specialiais Bostik

Cleaning Wipes T150 valymo servetėlėmis.

PASTABOS

Perskaitykite informaciją ant etiketės ir produkto saugos duomenų lape. Nenaudokite ant nuolat vandenyje panardintų paviršių, chloruotų baseinų, PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno, akvariumų, bituminių paviršių, gumos, natūralaus akmens ir vadinamųjų minkštųjų plastikų. Nežinomo tipo medžiagoms, konglomeratams, plastikams, laminatams, lakuotoms dangoms, milteliniais dažams ar impregnuotiems paviršiams atlikite sukibimo bandymą nepastebimoje vietoje ir įvertinkite produkto tinkamumą numatytam naudojimui. Nerekomenduojama naudoti klijų ant putų polistireno (tradicinio balto arba grafito polistireno) arba ekstruzinio polistireno (styrodur), nes dėl mažo metanolio išsiskyrimo laikui bėgant gali susilpnėti sukibimas. Šis reiškinys priklauso nuo medžiagos tipo, jos tankio, granuliacijos, klijų naudojimo būdo ir aplinkos sąlygų. Venkite didelės koncentracijos chloro poveikio. Kljus visada tepkite juostelėmis, užtikrindami veiksmingą ventilaciją. Priešingu atveju kljai sukietės tik kraštuose, o viduje liks nesukietėję, dėl to gali sumažėti sukibimo stiprumas ir būti pažeistas pagrindas. Naudokite produktą ne išsiplėtimo siūlėmis užpildyti ar stiklinimui.

GALIOJIMO LAIKAS

18 mėnesių nuo pagaminimo datos. Laikyti originalioje uždarojoje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +25 °C. Atlaiko transportavimą esant temperatūrai iki -15 °C.

GALIMOS PAKUOTĖS	
ART. NR.	TIPAS
BOK211093 / balta	290 ml plastikinis kartridžas
BOK214704 / pilka	600 ml aliuminio folijos įdėklas

TECHNINĖ PARAMA

+37065210059



Šiame dokumente, taip pat visose popierinėse ir skaitmeninėse publikacijose pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. „Bostik“ neatsako už klaidas ar netikslumus, atsiradusius dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto įsigijimo dienos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti produkto sudėtį. Prieš naudojimą vartotojas turėtų perskaityti šį dokumentą ir susijusius dokumentus. Be to, vartotojas turėtų atlikti bandymą ir įvertinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui. Naudojimo būdas, produkto laikymo ar transportavimo sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl „Bostik“ už tai neatsako. Visi užsakymai apdorojami pagal Bostik galiojančias pardavimo sąlygas. Informacija, pateikta dabartiniame produkto duomenų lape, pateikiama sąžiningai ir nėra išsami.